

Reg. 13

Holz kittlösung 870

Eigenschaften:

- Fugenfüllmasse auf NC-Basis, lösemittelbasiert
- sehr schnell trocknend
- mit Schleifstaub aller Holzarten mischbar, gut füllend

Für das Verkitten von:

- allen Parkettarten-, -hölzern und -böden
- Fugenbreiten bis zu 2 mm einsetzbar

Technische Daten:	Basis:	NC
	Farbe:	transparent
	Dichte:	0,8 g/cm ³
	Konsistenz:	mittelviskos
	Reiniger:	Lösung 683/683/-2, 890 Parkett Grundreiniger
	Verarbeitungstemperatur:	15–25 °C
	Rel. Luftfeuchtigkeit:	35-75%, empfohlen 40-65%
	Auftragsweise:	Doppelflächenspachtel (75080)
	Verbrauch:	50-100 g/m ² , in Abhängigkeit vom Zustand des Bodens und der Fugen kann der Verbrauch stark schwanken
	Trockenzeit:	je nach Fugengröße, Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach ca. 30 Min. schleifbar
	Beste Verarbeitbarkeit:	innerhalb von 6 Monaten, originalverpackt
	Lagerbedingungen:	gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-25 °C), Anbruch luftdicht verschließen und alsbald aufbrauchen
	Frostempfindlich:	nein
	Kennzeichnung nach GefStoffV.:	F, Xi
	GISCODE:	G 2
	Sicherheitsdatenblatt:	auf Anfrage erhältlich

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Untergrund: Die zu kittenden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein. Der Boden muss grob geschliffen sein (Körnung ca. 80).

Verarbeitung: Mit Schleifstaub, möglichst vom gleichen Holz in der Körnung 80-120, zu einer leicht spachtelbaren Paste anmischen, Boden 2-mal diagonal mit Doppelflächenspachtel (75080) spachteln. Dabei Holz kittpaste kräftig in die Fugen drücken. Wir empfehlen das Anmischen im Gefäß. Für Fugenbreiten bis 2 mm geeignet. Nach ca. 15-30 Minuten wird feingeschliffen (Körnung 100 - 120). Dabei auf einen sauberen Schliff des gesamten Bodens achten. Es dürfen keine Reste der Holz kittlösung auf der Oberfläche des Holzes verbleiben. Anschließend kann der Aufbau mit beliebigen Forbo-Versiegelungssystemen/Ölen erfolgen.

Bei Fugen über 2 mm Breite spezielle Fugendichtstoffe in Holzfarben einsetzen.

Während der Trocknung ist für gleichmäßige Belüftung zu sorgen. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden

Reinigungsmittel Verunreinigungen durch Holz kittlösung 870 möglichst rasch entfernen, Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lösung 683/683-2 oder 890 Parkett Grundreiniger reinigen.

Hinweis: Die technischen Datenblätter anderer Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

Produkt enthält Gefahrstoffe! Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten!

Versandpackungen: 10 l Einweggebinde netto (45/Palette)

**Zur besonderen
Beachtung:**

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

75501_870

Stand 22. Dezember 2010
ersetzt Ausgabe 23. Juli 2007