

Produktbeschreibung / Datenblatt

Favoritdiele Eiche rustikal A/B und select Mehrschichtdiele

In 26 verschiedenen Oberflächen oxidativ geölt

Europäische Produktion aus FSC oder PEFC zertifizierten Wäldern

Mehrschichtdiele Nut & Feder mit 4-seitiger Microfase

Technische Daten:

Träger:	Multiplex Sperrholzträger Birke CE WKI 495-2/2008 technische Klasse EN 636-2
Gegenzug:	ca. 7 mm
Decklage:	ca. 3 mm; bis -0,3mm erlaubt. Der Gegenzug ist nur bis Mitte Feder eingeschnitten. Die Decklage kann bis auf ca. 0,8mm abgeschliffen werden. Dieses bedeutet, es können weitere Renovierungsschliffe durchgeführt werden.
Öl:	IPC-Objektöl plus Brillant oxidatives neutrales Öl ca. 25-30gr/m ²
Leim:	PU (formaldehydfrei) Kleiberit oder D3 Weißleim
CE	analog produziert DIN EN 13489:2002 Mehrschichtparkettelemente Qualität und Sortierung nach Werksnorm
DIBt Zulassung:	Ü Z-156.607-1115 "Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIBt-Grundsätzen"
Abmessung:	10x140x1200mm - 1 Diele geteilt erlaubt, bis ca. 10% 1000 mm Längen mitgehend



Paketinhalt: 10x140x1200mm = 1.848m²; 10x140x1000 mm = 1,540m²

Palette: 81,62m²

Oberfläche: dunkelbraun gekittet, geschliffen Korn 150 roh, gebürstet (strukturiert)

Oberfläche: oxidativ mit IPC-Objektöl plus Brillant naturell oder farbig vorgeölt/endgeölt.

Gegenzug: ca. 7 mm

Sortierungsbeschreibung: Eiche select und rustikal AB

Sortierung: Eiche rustikal AB

In dieser Sortierung sind alle holztypischen Merkmale zugelassen. Das Holz kann an der Oberfläche bis zu ca. 20% seitlichen Splint, bezogen auf die Dielenbreite aufweisen. Oberflächen-, auch Kern- oder Astrisse sind erlaubt. Festverwachsene Äste sind in jeder Größe erlaubt, auch Ausfalläste und schwarze Äste; diese werden in dunkelbraun-schwarz gekittet. Die Oberfläche ist bis Korn 150 geschliffen. Natürliche Farb- und lebhaftige Strukturunterschiede sind erlaubt. Lagerflecken, Trockenfehler, Kern und Markröhre sind erlaubt. Sie verleihen dem Boden einen gewollt rustikalen Ausdruck.

Sortierung: Eiche select

Das Holz soll an der Oberfläche ohne Splint und ohne durchgehende Risse sein. Gesunde helle Äste bis ca. 12mm sind erlaubt. Schwarze Äste mit einem Durchmesser von weniger als 3mm sind erlaubt, wenn sie nicht in Gruppen vorkommen. Astrisse oder Oberflächenrisse sind im Farbton gekittet, die Oberfläche ist bis Korn 150 geschliffen. Geringe Farb- und Strukturunterschiede sind erlaubt. Trotz geringer Farbschwankungen eine ruhige Ausstrahlung. Es gibt in Radialschnitt und Tangentialschnitt gesägte Dielen.

Farben 11-20:

Old grey Oberflächen wirken wie gealtertes Holz. Ihre ungleichmäßige Farbgebung macht den Charakter dieser Oberfläche aus. Keine Anfertigung und keine Diele gleicht der anderen, Farbdifferenzen und Schattierungen sind gewollt und unterstreichen die Einzigartigkeit der Dielen.

Farben 21-25:

Hier handelt es sich um angeräucherte Dielen. Durch den unterschiedlichen Gerbsäurehalt in der Eiche verfärbt sich diese unterschiedlich stark, es entstehen gewollte alte Färbungen. Der in der rustikal AB vorhandene Splintanteil bleibt jedoch hell in seiner Farbe. Dies ist gewollt und kein Grund zur Reklamation. Sortierungsbilder unter www.ipc-v.de Eiche 26 Farben